

VERNICE DI FINITURA

SCHEDA TECNICA (Edizione 01/01/2019)

DESCRIZIONE:

Vernice per poliuretano non ingiallente, caratterizzata da elevata plasticità e resistenza dei colori con cariche autoestinguenti.

CAMPI D'IMPIEGO:

Il prodotto è indicato per proteggere le schiume poliuretaniche dagli effetti dei raggi U.V.

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello, a spruzzo con sistema airless o a rullo direttamente sullo strato di poliuretano in assenza di pioggia e con temperature non inferiori a +5 °C.

STOCCAGGIO:

Le latte devono essere conservate in ambienti chiusi, a temperature non inferiori a +5 °C e non esposte ai raggi solari estivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
ASPETTO	Liquido Pastoso
PESO SPECIFICO (MASSA VOLUMICA)	1,40 + 0,05 Kg/l
RESIDUO SECCO	65% + 2%
INFIAMMABILITÀ (PRODOTTO LIQUIDO)	Non è Infiammabile
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA 20% (NORMA UNI 8202)	250%
CARICO DI ROTTURA (NORME UNI 8202)	9 Kg/cm ²
FLESSIBILITÀ A FREDDO (NORME UNI 8202)	-20 °C
TRASMISSIONE DEL VAPOR D'ACQUA	$\mu = 60 \div 80$ EN 12086 Metodo A
TEMPO DI ESSICCAZIONE (UR 65% A 20 °C)	Fuori Tatto 4 Ore

VERNICE DI FINITURA

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di vernice colorata per rivestimenti poliuretanici ad alta resistenza all'invecchiamento, agli acidi, all'atmosfera marina ed industriale, applicata a spruzzo o a rullo su formulato poliuretanico espanso in luogo.